

## DG-SC

### Brandschutzspachtel intumeszierend

#### Beschreibung

Universell einsetzbarer Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis; bildet unter thermischer Einwirkung einen festen, wärmedämmenden Schaumkörper und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlung.

#### Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken.
- Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach nationalen Richtlinien zur erleichterten Leitungsführung, z. B. (M)LAR.



#### Lieferung und Verpackung

DG-SC	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Stk. / Karton	12 Stk.
Stk. / Palette	600 Stk.
Artikelnummer	
	01157000

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 E [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)

W [flamro.de](http://flamro.de)

## DG-SC

### Technische Daten

Farbe	Anthrazit
Dichte (+20 °C)	1300 kg/m <sup>3</sup> +/- 10%
Viskosität (+20 °C)	Pastös
Schaumfaktor	15–26,5-fach
Blähdruck	1,0–1,9 N/mm <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	+5 – +25 °C
Nutzungskategorie	Typ X   gem. EOTA TR024
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applikation durch Spachteln,</li> <li>• Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein</li> </ul>
Beständigkeit des verarbeiteten Produkts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegen den Kontakt mit Lösemitteln und nachträglich aufgebrachte Anstriche</li> <li>• Gegen ständige Nässe</li> </ul>

Lagerung	Kühl und trocken (+5 – +25 °C). Vor Frost schützen! Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise (MSDS)	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP)	01157000-DG-SC

### Anwendungen

#### Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.15-1762	BSB Brandschutzsteine	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1763		
	(M)LAR	Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen	-