

PROMASTOP®-CC

Brandschutzbeschichtung



Merkmale

- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- 0,7 mm Trockenschichtdicke in einem Arbeitsgang
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser, UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln, Formaldehyd
- geruchsarm
- sofort verarbeitbar

00222 10

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	schwerentflammbar (B-S1, d0)
Nutzungskategorie	Kategorie X nach EAD (Verwendung im Bereich mit Bewitterung)
Farbe	hellgrau
Konsistenz	pastös/hochviskos
Rohdichte	1,5 ± 0,2 g/ml
Durchtrocknung	≈ 8 Stunden (+20°C, 65 % r.F.) 1 mm
VOC-Gehalt	< 1 g/l
SVHC-Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe, gemäß REACH-Verordnung

Transport/Lagerung

Lagerung	+3°C bis +35°C
Lagerbeständigkeit	Lagerfähigkeit 6 Monate (original verschlossen)

Produktbeschreibung

PROMASTOP®-CC ist eine ablativ Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis mit überwiegend endotherm wirkenden Pigmenten. Das Produkt ist fertig angemischt.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP®-CC wurde zur Herstellung von Abschottungen in feuerbeständigen Wänden und Decken entwickelt, durch die Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre geführt werden.

Detaillierte Anwendungsbereiche sind in der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53.2541 beschrieben und zu beachten.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln oder mechanisch zu entfernen.

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5°C und +40°C betragen.

Für 0,7 mm Trockenschichtdicke ist eine Nassauftragsmenge von ≈ 1,35 kg/m² erforderlich. Das entspricht einer Nassschichtdicke von mindestens 900 µm.

Vor der Verarbeitung aus dem Eimer ist das Produkt gut durchzurühren, ggf. maschinell.

PROMASTOP®-CC lässt sich mit Pinsel, Flächenstreicher, Rolle oder Farbdruckkesselgeräten (Düse 671, Filter entfernen) auftragen. Bei maschinellen Auftragsverfahren sind Spritzverluste einzukalkulieren. Kann dazu mit maximal 0,5 Liter sauberem Wasser je 12,5 kg (Eimerinhalt) verdünnt werden.

Werkzeuge und Geräte unmittelbar nach Anwendung mit Wasser reinigen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen. Kurzfristig aufbrauchen.

Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter www.promat.com/de-de/brandschutz.

Ergänzende Promat-Produkte

- PROMASTOP®-FC Rohrmanschette
- PROMASTOP®-W
- PROMASEAL®-AG
- PROMASEAL®-A

Lieferform

Verkaufseinheit Änderungen vorbehalten	Brandschutzbeschichtung
	<ul style="list-style-type: none"> • 12,5 kg Kunststoffeimer • 44 Eimer/Palette (≈ 550 kg)
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 kg Kunststoffeimer • 100 Eimer/Palette (≈ 500 kg)

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.